

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

№ 0037

1. Уникален идентификационен код на типа продукт
AVALON TERMO EPS-F 90
EPS-БДС EN 13163-T1-L2-W2-S2-P5-BS150-CS(10)90-DS(70,-)1-TR200-WL(T)2-MU
2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителния продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4:
Номер на партидата: виж опаковката
3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя:
Фасадни топлоизолационни плочи от EPS/експандиран полистирен/ за топлинно изолиране на сгради
4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5:
АВАЛОН ИНДЪСТРИ АД, централен офис: гр. Русе, кв. Чародейка, ул.Шипка 108;
5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2:
Неприложимо
6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V:
Система 3
7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт:
Изпитвателна лаборатория за строителни материали към Нотифициран орган за оценяване на съответствието на строителни продукти на Научно-изследователски институт по строителни материали – НИИСМ ЕООД с Идентификационен номер NB 1950, извърши изпитване на типа по система 3 и издаде протокол от изпитване № ПИТ-ЕС-366-6/21-09-2015г.
8. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, за който е издадена европейска техническа оценка:
Неприложимо

9. Декларирани експлоатационни показатели

Съществени характеристики	Мерна единица	Метод на изпитване	Резултати от изпитването	Допуск
Дебелина	mm	БДС EN 823:2013	51,2	50,0 ± 1,0
Плътност	kg/m ³	БДС EN 1602:2013	17,2	-
Правоъгълност	mm/m	БДС EN 824:2013	< 1	± 2
Равнинност	mm	БДС EN 825:2013	< 1	± 3
Число на дифузно съпротивление на водна пара - μ	-	БДС EN 12086:2013	43	30 ÷ 70
Якост на опън перпендикулярно на повърхностите	kPa	БДС EN 1607:2013	200	≥ 200
Стабилност на размерите, 48 h, 70 ± 2°C				
Широчина	%	БДС EN 1604:2013	- 0,22	- ≤ 1
Дължина			- 0,18	- ≤ 1
Дебелина			- 0,27	- ≤ 1
Коефициент на топлопроводност при t=10°C	W/m.K	БДС EN 12667:2004	0,0345	-
Топлинно съпротивление при t=10°C и d=50mm	m ² .K/W	БДС EN 12667:2004	1,45	-
Водопоглъщане – 48 h, частично потапяне	kg/m ²	БДС EN 1609:2013	0,019	≤ 0,5
Водопоглъщане – 7 дни, пълно потапяне, метод 2А	%	БДС EN 12087:2013	1,3	≤ 1
Напрежение на натиск – 10% деформация	kPa	БДС EN 826:2013	100	≥ 80
Реакция на огън		БДС EN 13163:2012	Евроклас Е	

Когато съгласно член 37 или 38 е била използвана специфична техническа документация, изискванията, на които отговаря продуктът:

Неприложимо

10. Експлоатационните показатели на продукта , посочени в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 8. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4.

Подписано за и от името на производителя от:

Русе, 21.01.2016
(място и дата на издаване)

Управител: Г. Бончев

